



[Http://www.hydrosealusa.com](http://www.hydrosealusa.com)

Barrierseal™ 德丽斯 防水系统



Barrierseal™ 德丽斯防水系统

德丽斯防水涂料专为混凝土防水而设计，包括混凝土屋面、地下室、挡土墙、地基等。液料和粉料混合、辅以缝织聚酯布增强，形成一个柔性、耐磨的防水系统。液态施工完美创造一个无需附件、无渗漏的无缝防水层。6年质量承保。



防水系统的优点



- :: 可持续性、耐久屋面系统，节省清除处理费用
- :: 无缝连续防水层，无需附件、无渗漏点
- :: 抗紫外线、红外线，增加使用寿命
- :: 耐酸雨和其他化学污染
- :: 耐磨且弹性好
- :: 耐长期积水
- :: 非燃基材，火焰不蔓延
- :: 良好的粘结性能
- :: 符合 V.O.C 气味散发规定，可持续施工
- :: 非溶剂配方，施工安全
- :: 施工方便、易清洁
- :: 6 年质量承保



防水系统的施工指引



浆料的配制

德丽斯浆料是通过将德丽斯液料和粉料搅拌混合而成。首先将德丽斯液料倒入一个 20L 干净桶中，低速搅拌，缓慢将粉料加入其中，用搅拌器不断搅拌形成同质、无团的德丽斯浆料。混制好的德丽斯浆料应在 6 小时内用完。

1

对阴阳角、裂缝和连结处采用 12cm 或 25cm 宽的 ROOF MATE@ 屋面伴侣进行防水处理（贝斯基层涂料、缝织聚酯布、贝斯基层涂料）。

2

在需要防水的区域涂一层德丽斯浆料，当其仍湿润时，把缝织聚酯布铺于其上，用刷子刷平，确保不起泡，不起皱，缝织聚酯布搭接宽度为 10cm，再涂一层德丽斯浆料充分浸润缝织聚酯布。

3

让其干燥，至少 12 小时后，再涂一层德丽斯浆料。涂覆率：德丽斯涂料 40 m² /20L/ 层，总共三层。



1

对阴阳角、裂缝和连结处采用 12cm 或 25cm 宽的 ROOF MATE® 屋面伴侣进行防水处理（贝斯基层涂料、缝织聚酯布、贝斯基层涂料）。

2

在需要防水的区域涂一层德丽斯浆料，当其仍湿润时，把缝织聚酯布铺于其上，用刷子刷平，确保不起泡，不起皱，缝织聚酯布搭接宽度为 10cm，再涂一层德丽斯浆料充分浸润缝织聚酯布。

3

让其干燥，至少 12 小时后，再涂一层托普隔热表层涂料。涂覆率：德丽斯涂料 40 m² /20L/ 层，总共三层。



防水系统的质量承保

6 年
防水质量承保

标准的德丽斯防水系统（一层德丽斯浆料 + 一层缝织聚酯布 + 一层德丽斯浆料 + 一层德丽斯浆料），俗称“三涂一布”，干膜厚度不低于 1.30mm，我们提供六年质量承保。

6 年
防水隔热质量承保

标准的德丽斯防水系统（一层德丽斯浆料 + 一层缝织聚酯布 + 一层德丽斯浆料 + 一层托普表层涂料），干膜厚度不低于 1.30mm，我们提供六年防水隔热质量承保。

10 年
防水质量承保

加强版德丽斯防水系统（一层德丽斯浆料 + 一层缝织聚酯布 + 一层德丽斯浆料 + 一层德丽斯浆料 + 一层德丽斯浆料），俗称“四涂一布”，干膜厚度不低于 1.70mm，我们提供十年质量承保。



联系我们

长沙凯德防水涂料有限公司

地址：湖南长沙经济技术开发区漓湘路 98 号

电话：0731-84067532 13975863781

传真：0731-84067531

上海凯德防水涂料有限公司

地址：上海浦东新区周浦镇沪南公路 3419 号

电话：021-68189970

传真：021-68189965

美国凯德防水涂料有限公司

地址：125 Wappoo Creek Drive, Suite C2, Charleston, SC 29412.

电话：843 810 1302

Email: Cevans7674@aol.com

免费电话：4008970123